

鋼材検査証明書

発行 No. 169740

2015 年 12 月 07 日

需要家様 三洋鋼材(株)

記号 SD295A

工事名

規格番号 JISG3112

納入先様 三洋鋼材セントラルスチールベース

扱い店様 三洋鋼材(株)

契約 No. 43612-02



コード	鋼 番	呼び名 ・ 径	長さ (m)	員 数	質 量 (kg)	機 械 的 性 質				化 学 成 分								備 考
						降伏点 又は耐力 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び (%)	曲げ試験		C × $\frac{1}{100}$	Si × $\frac{1}{100}$	Mn × $\frac{1}{100}$	P × $\frac{1}{1000}$	S × $\frac{1}{1000}$	V × $\frac{1}{1000}$	C+ $\frac{Mn}{6}$ × $\frac{1}{100}$	
									半径	角度								
						Min 295	440 600	Min 16	1.5D 180°				Max 50	Max 50				
1512	8310	D16	6.00	400	3,744	360	511	27	GOOD	19	13	63	25	33	5	30		
合 計				400	3,744													

機械的性質引張試験片の種類は2号試験片に属する。
 毎度ご使用いただき有難うございます。上記の鋼材は検査の結果外形・材質共にJIS規格に適合していることを証明します。

鋼 材 検 査 証 明 書

発行 No. 188503

2017 年 02 月 06 日

需要家様 三洋鋼材(株)

工事名

記号 SD345

規格番号 JISG3112

納入先様 三洋鋼材セントラルスチールベース

扱い店様 三洋鋼材 (株)

契約 No. 44088-12



コード	鋼 番	呼び名・ 径	長さ (m)	員 数	質 量 (kg)	機 械 的 性 質					化 学 成 分								備 考
						降伏点 又は耐力 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び (%)	曲げ試験		C × $\frac{1}{100}$	Si × $\frac{1}{100}$	Mn × $\frac{1}{100}$	P × $\frac{1}{1000}$	S × $\frac{1}{1000}$	V × $\frac{1}{1000}$	C+ $\frac{Mn}{6}$ × $\frac{1}{100}$	(%)	
									半径	角度									
						345 440	Min 490	Min 18	1.5d	180°	Max 27	Max 55	Max 160	Max 40	Max 40		Max 50		
1702	6437	D16	6.00	600	5,616	387	560	24	G00D	23	17	82	20	24	6	37			
合 計				1,600	14,972														

機械的性質引張試験片の種類は2号試験片に属する。

毎度ご使用いただき有難うございます。上記の鋼材は検査の結果外形・材質共にJIS規格に適合していることを証明します。